

Männi- ja kuuse paberipuidu kvaliteedinõuded

Puuliik	Läbimõõt kooses, Min	Läbimõõt kooses, Max	Pikkus
Männipaberipuit	7 cm	60 cm	30 dm
Kuusepaberipuit	7 cm	60 cm	30 dm
Männipaberipuit	<ul style="list-style-type: none"> • Värske puit • Kõvamädanik kuni 1/3 läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra 		
Kuusepaberipuit	<ul style="list-style-type: none"> • Värske puit • Pehmemädanik kuni 1/4 läbimõõdust. • Puidu tumenemine/kõva mädanik kuni 1/2 läbimõõdust • Tervet puitu peab olema minimaalselt 5 cm paksuselt 		
Männipaberipuit Kuusepaberipuit	<p>EI OLE LUBATUD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koorimist takistavad järsud kõverused, oksatüükad ja tüvelaiendid • Üle 4 cm läbimõõduga oksaharud • Pinna ja laomädanik, metsakuiv puit • Kemikaalid, nõgi, metall, süsi, kivid ja plastik 		
Virnastamine ja vedu	<ul style="list-style-type: none"> • Erinevad puuliigid ladustatakse ja veetakse eraldi virnas 		